




Decay-Time



Silicone Polymer로 개발한 크린 롤러로써, 정전 전압이 Low Charge 되고, 약/중/강 점착력 별로 제작되는 Low Charge Clean Roller입니다. 특히, 제품과 크린 롤러 사이에서 발생하는 마찰, 박리 정전기를 최소화하고, 점착력을 이용하여 제품에 있는 환경성 파티클을 묻혀 제거합니다. 롤러에 묻은 파티클은 Adhesive Roll에 의해 제거합니다.

제품특징 Features

- Silicone Polymer에 Low Charge, 점착력 조절.
- Roller 표면 유기오염 물 발생 없음.
- Low Charge 크린 롤러 (표면저항 10^{9-11} [Ω]).
- 안정된 내열성과 내후성을 가짐.

제품관리 Maintenance

- Roller에 묻은 파티클은 Adhesive Roll를 이용하여 세정.
- Clean wiper에 IPA(IsoPropyl Alcohol,이하 IPA)를 충분히 적셔준 후 Roller 표면을 세정하고, Roller에 남아 있는 IPA를 2분이상 건조.
- Adhesive Roll에 장시간 붙여 놓고 방치하지 말 것.
- 유기용제, 산, 염기물질에 장시간 노출시키지 말 것.

제품사양 Specification

Model	Size [mm]	Adhesion [gf 주1)	Hardness [shore 'A']	Color	Decay Time [Sec]	Resistance [Ω]
LCCRX-L	- 외경 : $\phi 20 \sim \phi 200$ - 길이 : 100 ~ 2500mm	1 : 110 2 : 90 3 : 80 4 : 75	35 40 50 60	White, Gray, White Gray, Etc.	1 <	기본 : 10^{11} [Ω]이하

* 주1) 점착력 측정 : 기준 무게 50[g]